

CE

EPI Cat. III

5

Type 5

6

Type 6

EN 1149-5

EN 1073-2



DESCRIPTION

- Combinaison de protection chimique
- Capuche élastiquée 3 pans
- Poignets, taille et chevilles élastiqués
- Rabat adhésif sur la fermeture à glissière
- Coutures avec surjets à l'intérieur

AVANTAGES

- Matériau léger
- Capuche anatomique
- Coutures recouvertes

DOMAINES D'APPLICATION

Nettoyage	Industrie	Maintenance	Peinture

CERTIFICATIONS

- Certifié selon le Règlement (UE) 2016/425
- Équipement de Protection Individuelle (EPI) de Catégorie III, type 6 - 5
- Propriété antistatique selon EN 1149-5
- Protection contre la contamination radioactive sous forme de particules selon EN 1073-2

CARACTÉRISTIQUES

Matière	SMMS
Masse surfacique	50g/m²
Couleur	CS702X : Blanc CS702BX : Bleu
Confection	Cousue

TAILLE

	1 / S	2 / M	3 / L	4 / XL	5 / XXL	6 / 3XL	Tolérance
Hauteur (cm)	158 – 166	166 – 174	174 – 182	182 – 190	190 – 198	198 – 206	+/-3cm
Tour poitrine (cm)	86 - 94	94 - 102	102 - 110	110 - 118	118 - 129	129 - 141	+/-3cm

CODES

TAILLE	2 / M	3 / L	4 / XL	5 / XXL	6 / XXXL
RÉFÉRENCE	CS7022	CS7023	CS7024	CS7025	CS7026
EAN SACHET	3661908000980	3661908000997	3661908001000	3661908001017	3661908001024
EAN CARTON	3661908001031	3661908001048	3661908001055	3661908001062	3661908001079

TAILLE	2 / M	3 / L	4 / XL	5 / XXL
RÉFÉRENCE	CS702B2	CS702B3	CS702B4	CS702B5
EAN SACHET	3661908056505	3661908056529	3661908056543	3661908056567
EAN CARTON	3661908056499	3661908056512	3661908056536	3661908056550

CODE DOUANIER	
---------------	--

CONDITIONNEMENT

UNITÉ / CARTON	50 (emballage individuel)
DIMENSIONS CARTON (CM)	50 x 32 x 56
POIDS BRUT CARTON (KG)	9,5
CARTONS / PALETTE	12
DIMENSIONS DE LA PALETTE (CM)	80 x 120
HAUTEUR DE LA PALETTE (CM)	

STOCKAGE

À conserver dans un endroit sec à l’abri de la lumière, de la chaleur, de l’humidité, des températures extrêmes et dans son emballage d’origine.
Durée de stockage conseillée : 5 ans à partir de la date de fabrication

PERFORMANCES

TEST	MÉTHODE DE TEST	EXIGENCE	RÉSULTAT
Performance de la combinaison			
Type 5 : essai pénétration des particules	EN ISO 13982	$L_{jmn, 82/90} \leq 30\%$ $L_{s, 8/10} \leq 15\%$	Conforme
Type 6 : résistance à la pénétration des liquides – Essai de pulvérisation légère	EN ISO 17491-4 – méthode A		Conforme
Facteur de protection nominal	EN ISO 13982-2		Classe 2
Essai de performance pratique	EN 1073-2		Conforme
Propriétés mécaniques			
Résistance à l’abrasion	EN 530 – méthode 2	> 100 cycles	Classe 2
Résistance à la déchirure trapézoïdale	EN ISO 9073-4	> 20 N	2
Résistance à la déchirure trapézoïdale	EN ISO 9073-4 - EN 1073-2	> 20 N	3
Résistance à la perforation	EN 863	> 10 N	Classe 2
Résistance à la flexion	EN 7854 – méthode B	> 100 000 cycles	Classe 6
Résistance des coutures	EN ISO 13935-2	> 75 N	Classe 3
Résistance à la traction	EN ISO 13934-1	> 60 N	2
Pénétration et répulsion			
Résistance des liquides, H ₂ SO ₄ 30%	EN ISO 6530	Classe 3 : > 95 %	Classe 3
Résistance des liquides, NaOH 10%		Classe 2 : > 90 % Classe 1 : > 80 %	Classe 3
Répulsion des liquides, H ₂ SO ₄ 30%	EN ISO 6530	Classe 3 : < 1 %	Classe 3
Répulsion des liquides, NaOH 10%		Classe 2 : < 5 % Classe 1 : < 10 %	Classe 3
Tests sur la matière			
Résistance à l’inflammation	EN 13274-4		Conforme
Décroissance de la charge	EN 1149-3	T ₅₀ <4s or S >0,2	Conforme
pH	ISO 3071	3,5 < pH < 9,5	Conforme

APPLICATION FAST SET

483 Avenue Lazare Ponticelli
77220 Gretz-Armainvilliers

Tel : 01 64 16 41 63 - Fax : 01 64 16 48 67

contact@afs-bicomposant.fr

www.afs-bicomposant.fr